防草材

ボーソーシール PLUS

NETIS 登録番号：KT-170052-VE

概要

雑草の繁殖ヶ所に適用することで、長期的に雑草の発生を防ぐ ！

☆ 安全性、景観性、経済性の向上が期待できる ☆

特長

① 高い密着性 → 既設の凹凸にもしっかり密着するため、剥がれにくい ！
② ライフサイクルコストの低減 → 維持管理費が不要
③ 簡易な施工方法 → 特別な道具を必要としない ！
④ 低温速硬化性 → 路面温度 0 ℃ でも 30 ～ 60 分で完全硬化
⑤ 根の忌避剤を配合 → 根の成長を抑制

セット内容

標準の シーズン A と
冬用の シーズン B があります

1箱[4セット入り]

- 骨材 3.75 kg × 4 袋
- 樹脂 1.25 kg × 4 缶
- 反応開始剤(標準用) × 4袋
- 反応開始剤(追加用) × 4袋
- まき砂 × 1 袋

施工方法と使用量の目安

① 抜根・清掃

② 養生

③ 1セット

④ 混合

⑤ 目地部への注入

⑥ 養生テープの除去

⑦ まき砂散布

⑧ 完工

主な施工箇所

歩道部
中央分離帯

表-1　10 m あたりの使用量

深さ（cm）／幅（cm）	1	3	5
1	2.64 kg（1セット）	7.92 kg（2セット）	13.2 kg（3セット）
3	7.92 kg（2セット）	23.8 kg（1箱と1セット）	39.6 kg（2箱）
5	13.2 kg（3セット）	39.6 kg（2箱）	66 kg（3箱と2セット）

備考
- 製品の密度は約 2.4 g/㎤ です
- 実際の施工箇所の状態により変動します
- ロス分 10 % を含めて計算しています
- 反応開始剤には標準用と気温に応じて添加する追加用がありますので、取扱説明書に従って施工してください

＊ 製品の詳細につきましては　安全データシート（SDS）をご参照ください

シンレキ工業株式会社
本　社　〒 144-0052　東京都大田区蒲田5丁目44番5号
TEL　03-3736-0561　FAX　03-3736-0532
URL　https://www.shinreki.co.jp　E-mail　info@shinreki.co.jp